

Beräknad epoxiåtgång per meter för flexibla foder.**2018-11-27**

Epoxi åtgången kan variera beroende på epoxins viskositet (temperaturberoende)
Tjockleken på filten kan variera något beroende på tillverkningsprocessen.

Middleflexliner

Tjocklek torr filt. Ca.	5,5	mm.
Tjocklek vid 0,5 Bar. Ca.	4,5	mm.
Valsmått. ca.	8 - 9	mm.

Diameter mm.	Epoxi per m. Kg.
75	1
100	1,3
125	1,6
150	2
200	2,6
225	2,9
300	3,9