

Beräknad epoxiåtgång per meter för flexibla foder.**2018-11-27**

Epoxi åtgången kan variera beroende på epoxins viskositet (temperaturberoende)
Tjockleken på filten kan variera något beroende på tillverkningsprocessen.

PU-liner 4,5mm.

Tjocklek torr filt. Ca. 5,5-6,0 mm.
Tjocklek vid 0,5 Bar. Ca. 4,5 mm.
Valsmått. ca. 8 - 9 mm.

Diameter mm.	Epoxi per m. Kg.
150	2
200	2,6
225	2,9
250	3,2
300	3,9