

Beräknad epoxiåtgång per meter för flexibla foder.
2018-11-27

Epoxi åtgången kan variera beroende på epoxins viskositet (temperaturberoende)
Tjockleken på filten kan variera något beroende på tillverkningsprocessen.

PU-liner 9,0mm.

Tjocklek torr filt. Ca. 11-12 mm.
Tjocklek vid 0,5 Bar. Ca. 9 mm.
Valsmått. ca. 18-20 mm.

Diameter mm.	Epoxi per m. Kg.
225	5,8
250	6,4
300	7,7
350	9
400	10,2
450	11,5
500	12,8
550	14
600	15,3
650	16,6
700	17,9