

**Beräknad epoxiåtgång per meter för flexibla foder.****2018-11-27**

Epoxi åtgången kan variera beroende på epoxins viskositet (temperaturberoende)  
Tjockleken på filten kan variera något beroende på tillverkningsprocessen.

**PU-liner 6mm.**

Tjocklek torr filt. Ca. 7,5-8,5 mm.  
Tjocklek vid 0,5 Bar. Ca. 6 mm.  
Valsmått. ca. 12-14 mm.

<b>Diameter</b> mm.	<b>Epoxi per m.</b> Kg.
150	2,6
200	3,4
225	3,9
250	4,3
300	5,1
350	6
400	6,8
450	7,7