

Beräknad epoxiåtgång per meter för flexibla foder.**2018-11-27**

Epoxi åtgången kan variera beroende på epoxins viskositet (temperaturberoende)
Tjockleken på filten kan variera något beroende på tillverkningsprocessen.

PU-liner 7,5mm.

Tjocklek torr filt. Ca. 8,5-9,5 mm.
Tjocklek vid 0,5 Bar. Ca. 7,5 mm.
Valsmått. ca. 14-16 mm.

Diameter mm.	Epoxi per m. Kg.
200	4,3
225	4,8
250	5,3
300	6,4
350	7,5
400	8,5
450	9,6
500	10,6