nyansera väggkulörer

Detta häfte använder du när du ska blanda ljusare valörer för väggmålning, med hjälp av baskulör och titandioxidvitt. Alla våra kulörer kan täckmålas på vägg eller andra ytor som du vill ha så matta och ljusreflekterande som möjligt. Måla alltid med grundfärgen först.

Om du däremot vill ha en något blankare yta som är lättare att torka av använder du tabellen för snickeri med ett urval av tåligare kulörer.

blanda äggoljetempera 1 – 2 – 3



1. Pigmentvatten

Väg upp vatten, baskulör & vitt. Låt stå. Mixa.



2. Äggolja

Väg upp ägg & linolja. Mixa.



3. Äggoljetempera

Mixa pigmentvattnet & äggoljan.

mängd och räckvidd

Läs Hjälpredan med utförliga instruktioner för blandning av och målning med äggoljetempera. På avjord.se finns även information om kulörernas egenskaper, förarbete, åtgång för olika underlag och hur du räknar när du ska blanda större eller mindre mängder färg.

väggkulörer

Alla värden i tabellen visar vikten i gram till en sats med **500 g vatten**.
En sats räcker i genomsnitt till ca 8 – 10 m2, två lager. Vissa kulörer
har inga värden för ljushetsvalör 3, eftersom de är för laserande.

bas = baskulör – den mörkaste kulören utan vitt, t.ex. 4 januari 100
vitt = titandioxidvitt
äo = äggolja – lika delar ägg och rå kallpressad renad linolja

ljushetsvalör »	3			5			10			20			30			40		
kulör ⌄	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo
4 januari	16	524	530	27	508	530	52	463	500	98	392	460	138	322	410	176	264	380
10 januari	16	529	540	27	513	540	54	481	530	104	416	500	152	353	480	196	294	460
23 januari	-	-	-	27	503	520	51	459	490	96	384	440	135	315	400	170	255	360
1 februari	16	524	540	27	508	530	52	468	500	99	396	470	143	332	430	182	273	400
19 februari	16	519	530	27	503	520	51	459	490	95	380	440	135	315	400	168	252	360
8 mars	16	519	530	26	499	510	50	450	470	91	364	410	126	294	360	156	234	310
25 mars	16	519	530	26	499	510	51	454	480	93	372	420	129	301	370	160	240	330
3 april	16	514	520	26	494	510	50	445	470	90	360	400	125	290	350	154	231	310
20 april	16	514	520	26	494	510	49	441	470	89	356	400	122	283	350	150	225	300
2 maj	16	514	520	26	494	510	50	445	470	90	360	400	125	290	350	154	231	310
13 maj	-	-	-	26	484	490	48	432	450	85	340	370	114	266	310	138	207	260
18 maj	16	509	520	26	489	500	48	432	450	86	344	380	116	269	320	140	210	270
24 maj	16	519	530	26	499	520	51	454	490	93	372	430	129	301	380	160	240	340
4 juni	16	519	530	26	499	520	51	454	490	93	372	430	129	301	380	160	240	340
6 juni	-	-	-	26	489	500	49	436	460	87	348	390	117	273	330	144	216	280
10 juni	16	514	520	26	489	500	49	436	460	87	348	390	119	276	330	146	219	290
15 juni	16	524	530	27	503	520	52	463	490	96	384	430	135	315	380	170	255	340
26 juni	-	-	-	26	494	510	49	441	470	89	356	400	122	283	350	148	222	300
27 juli	-	-	-	26	489	500	48	432	460	86	344	390	116	269	320	142	213	280

4 januari till 27 juli

nästa uppslag: 7 aug till 31 dec

50			60			70			80			90			100		« ljushetsvalör
bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	äo	kulör ⌄
210	210	350	240	160	320	266	114	290	292	73	260	315	35	240	335	220	**4 januari**
240	240	440	279	186	420	319	136	410	356	89	390	392	43	380	325	220	**10 januari**
200	200	320	228	152	290	255	110	260	276	69	240	297	33	210	315	190	**23 januari**
218	217	370	252	168	350	280	120	320	308	77	290	338	37	280	360	250	**1 februari**
200	200	330	228	152	300	252	108	280	276	69	250	293	32	230	315	210	**19 februari**
183	182	270	204	136	240	224	96	210	240	60	180	257	28	160	270	130	**8 mars**
188	187	290	213	142	260	234	101	230	252	63	200	270	30	170	285	150	**25 mars**
178	177	260	201	134	230	221	94	200	236	59	170	252	28	150	265	130	**3 april**
173	172	260	192	128	230	210	90	200	224	56	170	239	26	150	250	130	**20 april**
178	177	270	201	134	230	221	94	200	236	59	180	252	28	150	265	130	**2 maj**
158	157	220	174	116	180	189	81	150	200	50	130	212	23	110	220	90	**13 maj**
160	160	230	177	118	190	193	82	170	204	51	140	216	24	120	225	100	**18 maj**
188	187	310	213	142	280	234	101	250	252	63	230	270	30	200	285	180	**24 maj**
188	187	310	213	142	280	234	101	250	252	63	230	270	30	200	285	180	**4 juni**
165	165	240	183	122	210	200	85	180	212	53	150	225	25	130	235	110	**6 juni**
168	167	250	186	124	210	203	87	190	216	54	160	230	25	140	240	120	**10 juni**
203	202	300	231	154	260	255	110	230	280	70	200	301	34	180	320	150	**15 juni**
173	172	270	192	128	230	210	90	200	224	56	180	239	26	160	250	130	**26 juni**
163	162	240	180	120	210	196	84	180	208	52	150	221	24	130	230	110	**27 juli**

väggkulörer

Alla värden i tabellen visar vikten i gram till en sats med **500 g vatten**.
En sats räcker i genomsnitt till ca 8 – 10 m2, två lager. Vissa kulörer
har inga värden för ljushetsvalör 3, eftersom de är för laserande.

bas = baskulör – den mörkaste kulören utan vitt, t.ex. 4 januari 100
vitt = titandioxidvitt
äo = äggolja – lika delar ägg och rå kallpressad renad linolja

ljushetsvalör »	3			5			10			20			30			40		
kulör ˅	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo
7 augusti	-	-	-	26	499	520	51	454	490	94	376	440	131	304	390	164	246	350
16 augusti	16	519	530	26	499	520	51	454	490	94	376	440	131	304	400	164	246	360
20 augusti	-	-	-	26	494	510	49	441	470	88	352	400	120	280	350	148	222	310
29 augusti	-	-	-	26	494	510	50	445	480	91	364	430	126	294	380	156	234	340
3 september	-	-	-	26	489	500	49	441	470	88	352	400	120	280	350	146	219	310
28 september	-	-	-	27	503	520	52	463	500	97	388	450	137	318	410	172	258	370
17 oktober	-	-	-	26	499	520	51	454	490	93	372	440	131	304	390	162	243	350
19 oktober	-	-	-	27	503	520	52	463	490	96	384	440	137	318	400	172	258	360
21 oktober	-	-	-	26	499	520	51	454	490	94	376	440	131	304	390	162	243	350
4 november	16	514	520	26	494	510	49	441	470	89	356	410	122	283	360	150	225	320
11 november	16	514	530	26	494	510	50	445	480	89	356	420	123	287	370	150	225	330
22 november	16	519	530	26	499	520	50	450	490	92	368	430	128	297	390	158	237	350
2 december	16	519	530	26	499	510	51	454	480	93	372	430	129	301	380	162	243	340
5 december	16	519	530	26	499	520	51	454	490	93	372	440	131	304	390	162	243	350
10 december	16	519	530	27	503	520	51	459	490	95	380	440	134	311	400	168	252	370
20 december	16	519	530	26	499	510	50	450	480	91	364	410	126	294	360	156	234	310
30 december	-	-	-	27	518	540	54	486	530	107	428	520	158	367	500	208	312	480
31 december	16	524	540	27	508	530	52	463	500	98	392	470	140	325	430	176	264	400

7 augusti till 31 december

föregående uppslag: 4 jan till 27 juli

50			60			70			80			90			100		« ljushetsvalör
bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	vitt	äo	bas	äo	kulör ˅
193	192	320	219	146	290	241	104	260	260	65	230	279	31	210	295	190	**7 augusti**
193	192	330	216	144	300	238	102	270	260	65	250	279	31	230	295	210	**16 augusti**
170	170	270	189	126	230	207	88	210	220	55	180	234	26	160	245	140	**20 augusti**
180	180	310	204	136	280	221	94	250	240	60	230	257	28	210	270	190	**29 augusti**
170	170	270	189	126	240	207	88	210	220	55	190	234	26	170	245	150	**3 september**
205	205	340	234	156	310	259	111	280	284	71	260	306	34	240	325	220	**28 september**
190	190	320	216	144	290	238	102	260	256	64	240	275	30	220	290	200	**17 oktober**
205	205	320	234	156	290	259	111	260	284	71	230	306	34	210	325	180	**19 oktober**
190	190	320	216	144	290	238	102	260	260	65	240	279	31	220	295	200	**21 oktober**
173	172	280	192	128	240	210	90	220	228	57	200	239	26	170	250	150	**4 november**
175	175	300	195	130	270	214	91	240	228	57	220	243	27	200	255	180	**11 november**
185	185	320	210	140	290	231	99	260	248	62	240	266	29	220	280	200	**22 november**
190	190	300	213	142	260	234	101	240	256	64	210	275	30	190	290	170	**2 december**
190	190	320	216	144	290	238	102	260	256	64	240	275	30	220	290	200	**5 december**
198	197	330	225	150	300	248	107	270	272	68	250	293	32	230	310	210	**10 december**
183	182	280	204	136	240	224	96	210	240	60	180	257	28	160	270	140	**20 december**
255	255	460	303	202	450	347	148	430	392	98	420	432	48	400	475	390	**30 december**
210	210	370	240	160	350	270	115	330	292	73	300	320	35	280	340	260	**31 december**

version 2.202609

av jord.

Av jord AB • tempera@avjord.se • 0585-241 37 • www.avjord.se