Teknisk Informationsblad

HS KLARLACK
Premium 250

Premium 250HS är en mycket reptålig klarlack. Den erbjuder hög glans och hållbart slutresultat. Den utmärker sig för sina verksamma egenskaper såsom enkel applicering, bra motståndkraft mot repor och kemikalier, den är dessutom lätt att polera efter härdning. Rekommenderas till paneler och bättringar. Kan spädas med förtunning upp till 5%. I enlighet med dess sammansättning och användningsområde klassas denna produkt som speciallack och uppfyller EU:s krav inom sitt område.



Blandningsför-hållande : 2:1 med härdare C354 långsam, C355 std ,C356 snabb

	Val av härdare små objekt	Val av härdare större objekt
< 18°	C356	C356
18-25°	C355-C356	C355
>25°	C355	C354



Viscositet : Vid 20°C DIN Cup 4 mm.
Luftspruta : 18,5 sec.



:

	Munstycke (mm)	Spruttryck (bar)	Avstånd
Över kopp	1,2	2,0 - 3,0	15-20
Under kopp	1,3	4,0	15-20
HVLP	1.2	2,0	10



Sprutvarv / Tjocklek : 2 varv
50-60 micron



Avluftning : 5 - 10 min. Mellan basecoat och klarlack 15-20min

Den tekniska informationen i dessa trycksaker är baserad på vår nuvarande kunskap, och ger er tips om de olika användningssätten utan några förpliktelser.