

## Invändig Matt Linoljefärg

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Invändig Matt Linoljefärg är gjord på kallpressad rå linolja och linstandolja. För att uppnå en matt yta har mätteringsmedel och c:a 8 % lösningsmedel tillsats. Färgen är avsedd för målning av väggar och tak i torra utrymmen inomhus.

Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Färgen bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

Sörj för god luftväxling då färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

**OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid, järnoxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3000
<b>Densitet:</b>	1,4 – 1,7 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	92 vikt%
<b>Glans:</b>	Matt efter ca 3-6 månader
<b>Lösningsmedel:</b>	Alifatnafta
<b>Torktid:</b>	36 - 48 timmar, längre för genomhärdning
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300 g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 200 g/l.

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)