

Servalac Halvblank Lackfärg



*Ger en hård yta
Ger en slät Halvblank yta
Lättstruken och torkar snabbt*

Servalac Halvblank är en lackfärg som ger en hård och slät halvblank yta. passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler. Färgen är lättstruken och torkar snabbt. För ett bra resultat målas ytan först med Servalac Grundfärg.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +8°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft. TIDIGARE MÅLADE YTOR rengörs med Alcro Måltartvätt (enligt instruktion). HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel och slipas lätt innan grundmålning med Servalac Grundfärg. YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING slipas matta och därefter grundmålas med Servalac Grundfärg. YTOR I GOTT SKICK kan målas direkt med Servalac Halvblank. FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipas noga med fint sandpapper innan grundmålning med Häfta Grundfärg. NYTT TRÄ slipas lätt och grundmålas med Servalac Grundfärg. METALLYTOR som är fria från rost grundmålas med Häfta Grundfärg.

Måla

Färgen rörs upp väl från botten. Servalac Matt målas med pensel eller spruta. Målning på större ytor rekommenderas strykning med roller och därefter slätning med en bred pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Ställytor bör inte belastas under härdningstiden. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta

missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

Viktigt

Ytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän en vecka efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.