

Alcantara® Pannel

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

			5012/5015	5856	
	SPESSORE / THICKNESS		0,83 ± 0,10	0,85 ± 0,15 mm	
	PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT	UNI EN 29073-1	240 ± 30	310 ± 40	g/m2
	ALTEZZA / WIDTH		≥ 142	≥ 142	cm
	CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 225	≥ 220 N
		trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 175	≥ 170 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000 cicli / cycles*
	ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3 scala dei grigi/ grey scale
	ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4 scala dei bianchi/ white scale
		a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4
	VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302	< 100	mm/min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale.

(*) no significant change in cosmetic appearance.