

TileGuard

FogFinish



PRODUKTINFORMATION

Tile Guard Fogfinish är en lättanvänd vattenburen epoxi som färgar om, förseglar och förnyar missfärgad fog, samt skyddar fogen från fläckar och mögel.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Vit, Svart, Antracit, Mörk Grå, Manhattan Grå, Ljus Grå
Lukt	Svag doft
Brandfarlig	Nej
Viskositet	Lättflyktig
VOC-halt	90 g/l

TORKTIDER VID 20°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	1 timme
Övermålningsbar	2 timmar

Täckning

Täckning är ca 4-15 m²/120 ml, beroende på storleken på plattorna samt hur bred och porös fogen är.



TileGuard FogFinish



FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog. Efter rengöring låt torka 24 timmar.

APPLICERING

Skaka flaskan ordentligt innan och under applicering.

1. Läs hela bruksanvisningen före användning.
2. Omskakas väl innan applicering.
3. På nyinstallation kan Fogfinish appliceras 48 tim efter fogning.
4. Fogen måste vara ren, torr och rengjord från beläggningar. Använd rengöringsprodukt av god kvalitet. Skölj därefter med vatten och låt torka.
5. Applicera direkt från flaskan med den medföljande penseln eller håll upp Fogfinish i en mindre behållare. Arbeta in Fogfinish i fogen genom att pensla fram och tillbaka. Applicera tunna jämna lager och så lite som

möjligt utanför fogen.

6. Om en mörk fog skall färgas ljus, kan två eller fler strykningar vara nödvändiga. Vänta minst 2 tim mellan strykningarna.
7. Efter att Fogfinish har torkat ca 1 tim (aldrig mer än 10 tim), fukta ytan lätt med en sprayflaska med vatten. Ta sedan bort överskott från plattorna genom att använda ett vitt skurnylon/ skursvamp och vatten.
8. Ytan är redo att beträdas efter 2 tim. Håll ytan torr i minst 24 tim. Undvik att skrubba direkt på fogarna det närmaste 20 dagarna tills full härdning har skett.
9. Rengör penseln med vatten efter varje användning.

INFORMATION

Rengöring

Skölj av applikatorn i vatten, torka av och sätt på locket. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Underhåll

Rengör yt^an med vanligt rengöringsmedel för kakel.

Viktigt

Extremt missfärgade fogar kan behöva ett andra lager med Fogfinish. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Fogfinish rekommenderas inte till

poröst kakel/klinker eller att användas på ytor under vatten i pooler och dammar. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel på omfärgade ytor. Om försegling har lagts på tidigare måste den tas bort för bästa vidhäftning.

Storlekar

FogFinish finns i 120 ml förpackning.

Kulör	Artikelnummer	Antal i förpackning
Vit	1321	6
Svart	1322	6
Antracit	1323	6
Mörk Grå	1324	6
Manhattan Grå	1325	6
Ljus Grå	1326	6

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se