

# Soudacryl XP

Revision: 4/05/2021

Sida 1 av 2

## Specifikationer

Bas	Akryldispersion
Konsistens	Klistra
Härningssystem	Fysisk torkning
Skinnbildning* (23°C/50% R.H.)	Ca. 20 min
Densitet**	Ca. 1,66 g/ml
Maximal tillåten rörelse (ISO 11600)	7 %
Temperaturresistens**	-20 °C → 80 °C
Applicerings temperatur	5 °C → 30 °C
Krympning	Ca. 15% (DIN 52451)

\* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. \*\* Denna information avser helt härdad produkt.

## Produktbeskrivning

Soudacryl XP är ett högkvalitativt, plastoelastisk 1-komponents fogmassa baserat på akryldispersion.

## Egenskaper

- Mycket lätt att applicera
- Färgstabil och vattentät efter härdning
- Kan målas över efter härdning
- Mycket bra vidhäftning på många porösa ytor och aluminium

## Applikationer

- Fogar på fönsterbrädor, mellan socklar och väggar, mellan murverk, ...
- Efterbehandling av olika spånplattor- och taklister och dekorativa element så som lister.

## Förpackning

Färg: vit

Förpackning: 300 ml patron

## Hållbarhetstid

Minst 18 månader i original, oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats, mellan +5°C och +25°C.

## Yta

Yta: alla vanliga porösa ytor vid konstruktion och renovering.

Yta: underlag som ska tätas måste vara rena, torra och dammfria.

*Ytbehandling:* Mycket porösa ytor bör grundas med utspädd Soudacryl XP (1 del Soudacryl XP + 2 delar vatten).

Ej lämplig för natursten, bitumen, glas och frätande metaller. Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest på varje yta.

## Fogdimensioner

*Min. bredd för fogar:* 5 mm

*Max. bredd för fogar:* 20 mm

*Min. djup för fogar:* 5 mm

Rekommendation fogningsjobb: fogbredd = fogdjup. Använd PE-bottningslist innan du applicerar fogmassan i stora fogar för att undvika 3-punkts vidhäftning.

## Appliceringsmetod

Applicera inte när regn eller frost är nära förestående under härdningsprocessen.

*Appliceringsmetod:* Applicera fogmassan med en manuell eller lufttryckspistol i fogen.

Därefter avslutas med till exempel en fyllkniv.

*Rengöring:* Innan härdning kan Soudacryl XP avlägsnas med vatten från underlag och verktyg.

*Avslutning:* Avsluta med en spackel eller spackelkniv.

*Reparera:* Med samma material.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

---

## Soudacryl XP

---

Revision: 4/05/2021

Sida 2 av 2

### Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygienen. Se etiketten för mer information.

### Anmärkningar

- Använd inte i applikationer där kontinuerlig vattentryck är möjlig.
- Övermålningsbart med de flesta färger
- Färgen måste vara tillräckligt elastisk för att applicera på ett plastoelastiskt fogmassa.
- Med tanke på den stora mångfalden i tillgängliga färger rekommenderas att du gör ett kompatibilitetstest före applicering.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.