

Hagmans - Stålpast Spackel Glass Fibre

Produktbeskrivning

Stålpast Glass Fibre är ett 2-komp. glasfiber förstärkt polyesterspackel och har utmärkt vidhäftning och elasticitet jämfört med liknande produkter.

Användningsområden

Lämpliga användningsområden är bl. a. vid reparation av rostkadad bilplåt, vid förstärkning av profiler eller balkar, vid vissa reparationsarbeten av båtar m.m. Vi vill, med det bestämdaste, varna för att använda glasfiberspackel till att laga genomgående hål i glasfiberarmerade båtar, då armeringseffekten i glasfiberspackel inte är tillräckligt hög för detta ändamål. Ytsprickor i sådana båtar lagas alldeles utmärkt med t. ex. Stålpast Micro.

Vid användning på galvade ytor så använd en härdare som är maximalt 12 månader gammal.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Omättad polyester med glasfiberflock		
Densitet	1,5kg/l		
Torktid	Slipbar efter ca. 15 min. (luft)		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 5 min. med 2% härdare vid +20°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant		
Lagringstid	18 månader		
Spec Egenskaper	Glass Fibre har utmärkt vidhäftning och elasticitet jämfört med liknande produkter.		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Olja och fett borttages med t ex Hagmans Silikonborttagning. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Efter slipning avfettas ytan på nytt.

Blandningsförhållande

Stålpplast Glass Fibre komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B (tub) på t. ex. en glas- eller träskiva. Blanda inte mer åtgången än vad som förbrukas inom 5 minuter.

Applicering

Stålpplast Glass Fibre kan appliceras med stål eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är + 20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör verktyg och blandningsplatta efter användning med etylacetat eller thinner.

Efterbehandling

När spacklet har härdat, slipas ytan med grovt slippapper. Önskas en jämn och fin yta bör denna avjämnas (beläggas) med Stålpplast Flexible, Fine eller Micro.