

Hagmans - Stålplast Spackel Carbon Fiber

Produktbeskrivning

Carbon Fibre är ett kolfiberförstärkt 2-komp. polyesterspackel, lätt att applicera och slipa, helt utan porer. Kan användas under pulverlack.

Användningsområden

Lämpliga användningsområden är bl.a. vid lagning av plåtskador på bilar, mc, husvagnar etc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	Ca. +20°C		
Basmaterial	Omättad polyester		
Densitet	0,85kg/l		
Torktid	Slipbar efter 15-20 min (luft).		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +25°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant		
Lagringstid	18 månader		
VOC-kategori	B/b 250 g/l (2007). Produktens innehåll: <10 g/l VOC.		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Olja och fett borttages med Hagmans Silikonborttagning eller thinner.

Blandningsförhållande

Rör först om produkten i burken. Komp. A blandas med 2-3% komp. B. på t. ex. ett blandningsblock eller platta. Överdosera ej! Blanda ej mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 min.

Applicering

Med plåt eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur 20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min. Vid forcerad torkning i 40° C är härdtiden 10 minuter. Vid torkning med IR-lampa kan materialet slipas efter 5 min. Använd IR

låg styrka. Avståndet mellan objektet och IR-lampan skall vara 50-70 cm. Objekttemperaturen får inte överstiga 70°C under torkning. Rengör arbetsverktygen och ev. blandningsplatta efter användning med Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.

Efterbehandling

Efter ca. 15 min. vid 20°C kan spacklet slipas. Börja med 120 korn och avsluta med 320-400 korn för bästa resultat. Före sprutning av primer, filler eller surfacer, rengör och avfetta underlaget med lämpligt avfettningsmedel. Undvik att spacklade ytor kommer i direkt kontakt med vatten.(t.ex. vattenbaserade avfettningsmedel). Övermålningsbar med alla grundfärger med undantag av vattenspädbara produkter.