

Hagmans - Klarlack EP-V

Produktbeskrivning

Högblank tvåkomponent vattenspädd epoxiklarlack. Avsedd för lackning av flinggolv. Används även som förstärkande lack på t. ex. latexmålade våtrumsväggar och dylikt.

Användningsområden

Hagmans Klarlack EP-V används för lackning av flinggolv, ytförstärkning på våtrumsväggar av latex m.m.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Ångdiffusion (sd)	Genomsläpplig för vatten i ångform.		
Densitet	A: 1.05, B: 1.05kg/l		
Brukstid	Max.4 tim.		
Torktid	Räkna med ca. 10 timmar härdtid innan nästa strykning. Vänta dock inte längre än högst 24 timmar. Den färdiglackade golvytan kan tas i bruk efter ca. 24 tim. och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta golvtemperatur +12°C.		
Glans	Ca. 90, högblank		
Brandfarlighet	Icke brandfarligt		
Materialåtgång	Ca. 0,12 kg/strykning. 1 kg räcker till ca. 8 m2		
Vikttorrhalt	57 % 1 strykning ger 50-60 my.		
Lagringstid	2 år. Lagras frostfritt.		
Kulör	Transparent		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

All smuts och alla föroreningar skall avlägsnas. Använd gärna städmaskin och skurdyna kombinerat med våtdammsugare. Hagmans Golvrent underlättar rengöringen. Vid överlackning av befintlig lack skall ytan mattslipas och all löst sittande lack avlägsnas.

Applicering

Med pensel eller roller. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan lacken härdat. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Viktigt är en jämn och tunnapplicering av lacken. Vid för flödiga lackpåläggning finns risk för vatten-inneslutning. Lagg aldrig mera än max. 125g/m² = 8 m²/kg och undvik dubbelläggning vått i vått. Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig borrar-maskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar!

Bruksanvisning

Blandnings- förhållande: Komp. A 1 viktdel Komp. B 1 viktdel Spädning: Kan spädas med vatten men används normalt utan spädning.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.