

Hagmans - Stålplast Spackel Micro

Produktbeskrivning	Stålplast Micro är ett mycket lättarbetat och lättslipat 2-komp. polyesterspackel.
Användningsområden	Lämpliga användningsområden är bl.a. vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m. Vid användning på galvade ytor så använd en härdare som är maximalt 12 månader gammal.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Omättad polyester		
Densitet	Ca. 0,8 kg/lit		
Flampunkt	Ca. +31°C		
Geltid	5 min. (2% härdare)		
Torktid	10-15 min.		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant		
Lagringstid	18 månader		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling	Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Olja och fett borttages med t ex Hagmans Silikonborttagning. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Efter slipning avfettas ytan på nytt.
Blandningsförhållande	Stålplast Micro komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B på t. ex. en glaseller träskiva. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter.
Applicering	Stålplast Micro appliceras med stål- eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen och blandningsplattan efter användning med etylacetat eller thinner.
Efterbehandling	Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Micro, om så önskas, klar att slipa. Med pansarfi I eller slippapper (80-papper eller fi nare) kan den härdade platen slipas till jämnhet. Stålplast Micro måste uthärda (ca. 25 minuter) innan ytan får utsättas

för temperaturer över +70°C. Detta för att undvika att fyllnadsmaterialet blir förstört. Extremt känsligt (oavsett ålder).