

Hagmans - Fönsterfärg

Produktbeskrivning

Hagmans Fönsterfärg är en halvblank högkvalitativ fönsterfärg på akrylatbas specialanpassad för de mycket speciella krav som ställs på en färg för målning av träfönster såväl ute som inne. En fönsterfärg ska klara att på ena sidan motstå mycket höga och låga temperaturer och även växlingar i fuktighet, för att sedan på andra sidan ha ett konstant klimat. Utmärkande för produkten är den mycket goda motståndskraft mot UV-strålning som gör att den behåller glans och kulör och ger en vacker och underhållsfri yta under många år. Den är dessutom formulerad för att klara de såväl vertikala som horisontella ytor som finns på en fönsterbåge och även att måla över de vassa kanterna på ett bra sätt. Den ger även en hård och motståndskraftig yta med låg termoplasticitet.

Användningsområden

Produkten lämpar sig såväl på nytt trä, som grundmålas med Hagmans Utegrund Kombi eller träytor som tidigare målats med oljefärg.

Teknisk data:

| Parameter | Värde | Enhet | Metod |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| Användningsområde | Utomhus | | |
| Bindemedel | Akrylat | | |
| Genomtorr | 48 timmar | | |
| Dammtorr | 2 timmar | | |
| Övermålningsbar | 6-8 timmar | | |
| Glans | Halvblank (35) | | |
| Materialåtgång | 6-8 m ² /L | | |
| Luft-/yttemperatur vid målning | Minimum. +5°C | | |
| Rengöring/spädning | Vatten | | |
| Målningsverktyg | Pensel och spruta (efter förtunning) | | |
| VOC-kategori | (Cat. A/d): 130 g/l (2010) | | |
| Volymtorrhalt | 40% | % | |

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att

underlaget är tillräckligt torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljebåsar. Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Grundmåla sedan med Hagmans Utegrund Kombi. Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med Hagmans Algsvätt. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålbörstas bort. Grundmåla träreana ytor.

Målning

Hagmans Fönsterfärg appliceras med lämplig pensel och arbetas in väl i underlaget. Var noga med att inte måla för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efterarbetas med pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% vatten. Vänta med att stänga fönstret helt tills färgen är helt genomtorr. Ett tips är att sätta en tändsticka mellan båge och karm de första dygnet.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Underhåll

Använd Hagmans Underhållsvätt för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.