



Spackel Stålpast Micro

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-11

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Stålpast Micro är ett mycket lättarbetat och lättslipat 2-komp. polyesterspackel.

Användningsområde:

Lämpliga användningsområden är bl.a. vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m.

Bruksanvisning:

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Olja och fett borttages med thinner

Stålpast Micro komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B på t. ex. ett blandningsblock eller platta.

Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter.

Applicering:

Stålpast Micro appliceras med stål- eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min.

Rengör arbetsverktygen och blandningsplattan efter användning med Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.

Efterbehandling:

Efter ca. 15-20 minuter är Stålpast Micro, om så önskas, klar att slipa.

Med pansarfi I eller slippapper (80-papper eller finare) kan den härdade plasten slipas till jämnhet.

Stålpast Micro måste uthärda (ca. 25 minuter) innan ytan får utsättas för temperaturer över +70°C. Detta för att undvika att fyllnadsmaterialet blir förstört.

Extremt lättslipat (oavsett ålder).

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Omättad polyester
Härdartyp	50%-ig bensoylperoxid
Densitet	0,85 kg/l
Brandklass	2b
Flampunkt	+31 °C
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +25°C
Torktid	Slipbar efter 15-20 min.



Spackel Stålplast Micro

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-11

Sida 2/2

Emballage	Komp. A (spackel) levereras i burk. Komp. B (härdare) levereras i tub.
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant
Lagringstid	18 månader

Förpackningar:

Artikelnr.

10903 Burk 3 x 0,18 L

10901 Burk 3 x 0,55 L

10902 Burk 2 x 1,3 L