

Hagmans - Filltec Softflex

Produktbeskrivning Övermålningsbar de flesta grundfärger Med undantag för vattenspädda produkter.

Användningsområden 2K polyesterspackel utvecklat för att laga små skador på karosseridelar av plast. Endast för professionellt bruk.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	På inom bilindustrin kända plaster		
Basmaterial	Omättad polyester		
Rengöring	Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.		
Kulör	Grå/svart		
Densitet	1,69		
Torktid	Slipbar efter 20-25 minuter vid 20°C. Slipbar efter 10 minuter vid forcerad torkning i 40°C. Slipbar efter 5 minuter Använd IR låg styrka. Avståndet mellan objektet och IR-lampan skall vara 50-70 cm. Objekttemperaturen får ej överstiga 90°C under torkning.		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +20°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant		
Arbetstemperatur	+15 till +35		
Övermålningsbar	Med alla ej vattenspådbara primers för plast.		
Lagringstid	18 månader		
VOC-kategori	(Kat B/b) 250 g/l (2007).		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Rengör underlaget före slipning. Använd varmt tvålatten, skölj med varmt vatten. Slipa bort eventuell lack ner till plåtens yta med P180 - P240, eller mattslipa utan att gå igenom något lackskikt. Före spackling, rengör och avfetta underlaget med lämpligt avfettningsmedel.

Blandningsförhållande

Blandningsförhållande: 100 delar Filltec Softflex A-komp, 2-3 delar Härdare

Applicering

Applicera spacklet på bar plastyta. Undvik tjocka spackelkanter runt skadan; jämna ut kanterna med spackelspaden. Applicera inte Filltec Multi direkt på gamla genomslipade lackytor eller på syrainnehållande Washprimer.

Efterbehandling

För hand: P120 – P180 Använd kontrollfärg. Med maskin: P240 - P320. P400 för utslipning vid spot repair. Kontrollera att inga djupa sliprepor finns i ytan efter utslipning. Före sprutning av primer, filler eller surfacer, rengör och avfetta underlaget med lämpligt avfettningsmedel. Undvik att spacklade ytor kommer i direkt kontakt med vatten.(t.ex. vattenbaserade avfettningsmedel).

Hälsa och säkerhet

Använd lämplig skyddsutrustning. Filltec rekommenderar att ni använder friskluftsmask.