

## Hagmans - Stålplast Gelcoat Filler

**Produktbeskrivning** Hagmans Gelcoat Filler är ett vitt 2 komp. spackel på polyesterbas. Förvaras svält. Närmsta NCS 0502-G50Y

**Användningsområden** För mindre skador i gelcoatskiktet på t.ex. båtar, surfingbrädor och plastkarosser, fungerar även utmärkt för skador på emalj och sanitetsporlin.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	20° C (15 - 35)		
Användningsområde	Mindre skador t. ex. båt, surfbräda, emalj, sanitetsporlin.		
Basmaterial	Polyester		
Rengöring	Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.		
Kulör	Vit		
Densitet	1,57		
Torktid	Slipbar efter 60 min (luft).		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 6-8 minuter med 2% härdare vid +20°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant		
Lagringstid	1 år		
Spec Egenskaper	Kan brytas i olika nyanser.		
VOC-kategori	(Kat B/b) 250 g/l (2007).		

### Appliceringsinstruktioner

**Förbehandling** Underlaget skall vara rent, torrt och slipat. Avfetta underlaget med Siliconborttagning före och efter slipning.

**Blandningsförhållande**

Komp. A blandas noggrant med 2- 3 % komp. B, blanda max för 5 min.

**Bruksanvisning**

Applicera i tunna skikt med stål eller gummisspackel. Bästa arbetstemp är +20°C. Verktyg rengörs med thinner. Efter 1 timma kan ytan slipas. Med våtslappapper, rubbing och polish kan en glansig yta poleras fram.