

Hagmans - HP Binder LT A+B

Produktbeskrivning	HP Binder LT består av lösningsmedelsfri 2komp. ofärgad epoxi.
Användningsområden	Produkten är i första hand avsedd för användning på betong- och cementunderlag. Genom kombinationen ofärgad HP Binder och färgsand finns stora färgsättningsmöjligheter. Beläggningstypen användes ofta inom livsmedelsindustri och handel där det krävs slitstyrka kombinerat med vatten och kemikalietålighet.
Blandningstabell	Komp. A 8,244 kg viktdelar = 68,7 vikt % Komp. B 3,756 kg viktdelar = 31,3 vikt % Färgsand ca. 72 viktdelar. Blanda A- och B-komp. noggrant innan fillermaterialen tillsätts. Vid blandning av delad förpackning ska materialet vägas in.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet	1,1kg/l		
Brukstid	35 minuter		
Torktid	Minst +15°C golvtemperatur behövs för att erhålla bästa beläggningsegenskapen. Golvet kan beträdas efter 1 dygn och uppnår full styrka efter 7 dygn.		
Glans	80 Glansvärdet är beroende av hur mycket lack som påförs.		
Materialåtgång	Ca. 0,3 kg/m ² HP Binder A + B.		
Lagringstid	2 år		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling	Nya betonggolv skall härda i minst 3 veckor och vara torra innan beläggningsarbetet på-börjas. Cementhuden avlägsnas genom diamantslipning, blästring eller fräsning. Befintliga golv rengörs noggrant genom tvättning innan blästring och fräsning sker. HP Binder kan användas som grundning.
Blandningsförhållande	Komp A 8,244 kg viktdelar = 68,7 vikt% Komp B 3,756 kg viktdelar = 31,3 vikt%
Applicering	Med pensel eller gummiraka i kombination med filtroller. För att rationellt kunna fördela lacken på större ytor rekommenderar vi att lacken grovfördelas med en dubbel läppad skumgummiraka. Denna typ av gummiraka har visat sig följa småojämnheter i underlaget bättre än motsvarande modell i homogent gummi.

Genom att snabbt grovfördela lacken på underlaget undviker man värmeuppbyggnad i burken som kan orsaka för snabb härdning och blåsbildning. Lacken bör blandas med elektrisk eller tryckluftsdreven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

Bruksanvisning

HP Binder levereras endast ofärgad (klar). Färgsand finns i olika standardkulörer, se Hagemans kulörkarta.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.