

Hagmans - Takmassa

Produktbeskrivning Asfaltbaserad kallstrykningsmassa med armerande fibrer. Används som enkelstrykning för att förlänga takpappens hållbarhet. Takmassan tillsammans med armeringsmatta användes för att bygga ett nytt fogfritt tätskikt.

Användningsområden Till renovering av papp- och plåttak.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Ångdiffusion (sd)	Takmassan är diffusionstät		
Densitet	Ca 1,3kg/l		
Vikttorrhalt	77%		
Bindemedel	Polymermodiferad Bitumen		
Materialåtgång	Enkelstrykning Papp: ca 1 m ² /kg (Beroende på ytstruktur och pappkvalitet.) Plåt: ca 1,25 m ² /kg		
Torktid	Vid +15°C: Beträdbart inom ca 1 månad.		
Brandfarlighet	Brandklass 2 b.		
Flampunkt	~ 40°C		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling Plåttak: Rengör taket från smuts och avlägsna eventuell gammal färg och rost genom skrapning eller blästring. Grunda rostangripna plåtytor med Hagmans Plåtprimer. Sprickor och hål kan lätt lagas med Hagmans Asfaltkitt eller Hagmans Asfaltklister. Större lagningar armeras med Hagmans Armeringsmatta. Papptak: Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Mossa och alger måste avlägsnas. Pappblåsor eller dylikt justeras så att ytan är så slät att ett bra resultat kan uppnås. Tänk på att kontrollera och eventuellt justera de pappfickor som kan uppstå i uppdragningar i den gamla takpappen. Större skador och sprickor över balkar armeras med Hagmans Armeringsmatta. Rörelsesprickor överbryggas med släpprensa av SBS-matta.

Bruksanvisning Enkelstrykning – Plåttak Takmassan appliceras normalt med takborste i kombination med pensel för kantstrykning. Materialåtgång 1,25 m²/kg. Enkelstrykning - Papptak Takmassan stryks vanligtvis ut med takborste i pappens längdriktning och mot överlappet så att skarven fylls. Uppdragningar bör avslutas med en rak kant ca. 5 cm upp. Tänk på att långa borstdrag ger slätare yta. Använd materialmängd bör vara ca 1 m²/kg, beroende på ytstruktur och pappkvalitet. Helarmering – Papptak: Första skiktet lägges ut på samma sätt som

videnkelstrykning. Materialåtgången bör vara ca 1 m²/kg, beroende på ytstruktur och pappkvalitet. Takmassan påføres minst lika brett som armerings-mattans bredd. Det får inte finnas "remsor" utan takmassa i skarven. Armeringen läggs i och sträcks ordentligt så att inga veck uppstår. Armeringen skall alltid ske i den underliggande pappens längdriktning. Hela ytan skall "strykas över" med borsten så att armeringen pressas ner i takmassan. Inga luftfickor får finnas. Avslutningsvis lägges ett heltäckande lager med takmassa (ca 0,7-0,8 m²/kg). Armeringen överlappas med 5 cm. Det övre lagret takmassa stryks ut med långa borsttag så att ytan blir så slät som möjligt. Vid anslutningar läggs armeringen upp några cm så att pappvecket är armerat och läckagerisken minimeras. Huvar, stosar och andra detaljer stryks helt eller också dras takmassan upp ca 5 cm och avslutas med en rak kant.

Efter Målning

Kulör: Svart (skiffergrå med tiden). Takytan måste vara torr vid arbetets utförande. Regn omedelbart efter takbehandlingen har ingen inverkan på takmassans täthet. Endast smärre förändringar i ytskiktet kan förekomma. Taket bör inte beträdas innan takmassan har stabiliserat. Detta tar vid helarmering ca 2 månader.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.