

Hagmans - Stålplast Spackel Flexible

Produktbeskrivning

Stålplast Flexible är ett 2-komp. polyesterspackel, vars fyllnadsmaterial är sammansatt så att spacklet blir mycket homogent men ändå flexibelt, lätt att slipa och med en mycket god vidhäftning. Spacklet tål att brännlackeras utan att därför förlora sin förmåga och elasticitet. Stålplast Flexible har även god vidhäftning mot de flesta plasttyper av halvhård till hård karaktär.

Användningsområden

Stålplast Flexible används vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Omättad polyester		
Densitet	1,85		
Torktid	Slipbar efter 15-20 min (luft).		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +25°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant		
Lagringstid	18 månader		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Olja och fett borttages med thinner.

Blandningsförhållande

Stålplast Flexible komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B på t. ex. blandningsblock eller platta och blanda noggrant tills en homogen färg erhållits. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter. Om spacklet utsätts för höga temperaturer (+150oC) blanda i ca. 1% härdare.

Applicering

Stålplast Flexible appliceras med stål- eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är + 20°C. Arbetstiden är då omkring 4 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen och blandningsplattan efter användning med etylacetat eller thinner.

Efterbehandling

Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Flexible, om så önskas, klar att slipa. Med pansarfi l eller slippapper (80-papper eller finare) kan den härdade plasten slipas till jämnhet.