

Stålplast Flexible

Produktbeskrivning:

Stålplast Flexible är ett 2-komp. polyester-spackel, vars fyllnadsmaterial är sammansatt så att spacklet blir mycket homogent men ändå flexibelt, lätt att slipa och med en mycket god vidhäftning. Spacklet tål att brännlackeras utan att därför förlora sin förmåga och elasticitet.

Användningsområde:

Stålplast Flexible används vid lagning av plåt-skador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m.

Teknisk information:

Basmaterial: Omättad polyester
Härdartyp: 50%-ig dibensoylperoxid
Spec. vikt: Ca. 1,85 kg/lit
Flampunkt: Ca. +31°C
Brandklass: 2b

Geltid vid
+25°C: 5 min. med 2% härdare

Torktid: Slipbar efter ca 15 min.

Emballage: Komp.A (spackel) levereras i burk.
Komp.B (härdare) levereras i tub.

Blandnings.-
förhållande: Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A
och blanda noggrant tills en
homogen färg erhållits.

Lagringstid: 1 år

Spec.
egenskaper: Stålplast Flexible har god vid-
häftning mot de flesta plasttyper
av halvhård till hård karaktär.

Förbehandling

Spacklet bör endast användas på torra och väl
rengjorda ytor. Renslipa reparationsytan med
slippapper så att rost och löst sittande färg
avlägsnas. Olja och fett borttages med thinner.

Bruksanvisning:

Stålplast Flexible komp. A blandas noggrant med
2-3% härdare komp. B på t. ex. en glaseller
träskiva. Blanda inte mer åt gången än
vad som förbrukas inom 4-5 minuter.
Om spacklet utsätts för höga temperaturer
(+150°C) blanda i ca. 1% härdare.

Applicering:

Stålplast Flexible appliceras med stål- eller
gummispackel. Bästa arbetstemperatur är
+ 20°C. Arbetstiden är då omkring 4 min. och
härddtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen
och blandningsplattan efter användning med
etylacetat eller thinner.

Efterbehandling:

Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Flexible, om
så önskas, klar att slipa. Med pansarfil eller
slippapper (80-papper eller finare) kan den
hårdade plasten slipas till jämnhet.

Förpackningar:

Artikelnr.	
10850	0,18 L
10851	0,55 L

