

Hagmans - Golvspackel

Produktbeskrivning Smidigt tvåkomponent limspackel, praktiskt taget luktfritt. Mycket slitstarkt, även i tunna skikt. Tål aggressiva miljöer och fukt.

Användningsområden Limning, spackling och lagning av betong, sten, trä, stål, keramik m.m. Exempelvis spricklagning av hålkäl, infästning av golvbrunnar, spackling av hål och sprickor i plåt, lagning av sten och keramik, plattor och föremål. Kan läggas i tjockare skikt utan risk för krympning eller sprickor. Fungerar även till fordon på t.ex bilplåt, glasfiber mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Brukstid	20min vid 20°C		
Genomtorr	Räkna med ca. 12 timmar vid +20°C: innan spacklet utsätts för lättare trafik. Efter det att spacklet har härdat i 24 timmar skall det slipas för att ge bästa vidhäftning till nästkommande skikt. Spacklet uppnår full styrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta temp. för optimal uthärdning +5°C.		
Hårdhet	67 shore D		
Vikttorrhalt	100%		
Brandfarlighet	Icke brandfarligt		
Lagringstid	2 år		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling Betongen skall vara torr och fri från smuts, olja o. dyl. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvätt. Vid spackling på tidigare målade ytor skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. För övriga ytor gäller att de skall vara torra samt fria från fett, olja samt smuts. Mycket porösa material bör primeras med Hagmans Primer EP.

Applicering Applicera med stål- eller gummisspackel. Efter ca 3 timmars härdning kan spacklet efterslätas med fuktat verktyg, vilket underlättar vid slipningen. Efter denna tid kan även våra övriga epoxiprodukter appliceras. Verktyg rengörs med Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.

Bruksanvisning

Blandnings: Komp. A: 1 volymdel förhållande: Komp. B: 1 volymdel Blandning: Lika volymdelar blandas noga tills jämn grå färgton erhålles. Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.