

## Hagmans - Takbeläggningsfärg

### Produktbeskrivning

Akrylbaserad lösningsmedelsburen beläggningsfärg.

### Användningsområden

Produkten är i första hand avsedd för tak av plåt, obehandlade fibercementskivor (Eternit) och papp. Även betong och asfaltytor t.ex. tennis eller inline-banor kan behandlas med takbeläggnings-färgen. (Ej lämplig på plåt av PVF2-typ)

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet	1,15kg/l		
Volymtorrhalt	Ca 55%		
Appliceringstemperatur	Från +7°C upp till +30°C		
Torktid	Vid +15°C: Ca. 6 tim.		
Materialåtgång	Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> för varje skikt på täta underlag som plåt. Ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> för varje skikt på sugande underlag såsom papp, och eternit. Grov ytstruktur ökar materialförbrukningen.		
Glans	Matt		
Brandfarlighet	Brandfarligt. Brandklass 2b.		
Spädning	1. Vid applicering med pensel eller roller på sugande underlag späd 10-20% med lacknafta (aromathalt >16%) 2. Vid sprutning bör produkten förtunnas 15-20% med Hagmans Syntetförtunning (Xylen). OBS! Förtunna ej på asfaltunderlag.		

### Appliceringsinstruktioner

#### Bruksanvisning

Bruksanvisning: VIKTIGT! Se till att underlaget är helt torrt när du startar arbetet. Regn som kommer kort tid efter behandlingen påverkar ej materialets täthet. Kraftigt regn direkt efter målning kan dock påverka ytstrukturen och medföra flammig yta. På relativt nya papptak/ asfaltsunderlag finns risk för genomblödning av asfalt. Detta sker i regel endast i första strykningen. Papp- och asfaltytor kan dock kännas mjuka upp till en vecka efter behandlingen. Provmålning bör göras på tidigare behandlade ytor för att säkerställa god vidhäftning. Två skikt behövs i regel för att erhålla jämn kulör. Om temperaturen på underlaget är högre än 40°C,

försämras appliceringen och vidhäftningen. Porer eller bubblor kan uppkomma i färgfilmen. Plåttak: Avlägsna all eventuell rost och löst sittande färg. Smuts och sotnedfall tvättas bort. Grunda rostiga delar med Hagmans Grip On Primer. Finns sprickor eller hål i plåten så kan dessa lagas med Hagmans Epoxispackel. Applicera takbeläggningfärgen med pensel, roller eller spruta t.ex. Wagner PS 3.29 och Tempspray H226 med lämpligt munstycke. Fibercementskivor (Eternit): Sprickor och hål lagas och limmas ihop med hjälp av Hagmans Epoxy som kan förstärkas med armeringsväv. Vid målning med Takbeläggningfärgen på fabriksbehandlad eternit måste underlaget grundas med Hagmans Golv/Takimpregnering före målning. Applicera takbeläggningfärgen med pensel, roller eller spruta t.ex. Wagner PS 3.29 med lämpligt munstycke. Papptak: Rengör taket från smutsnedfall och eventuell mossa. Eventuella sprickor eller hål spacklas med Latexfog. Genomgående sprickor och hål armeras med glasfiberväv i fogen. Applicera takbeläggningfärgen med pensel eller roller. Förtonna ej på asfaltunderlag. OBS! Papptak som tidigare är renoverade med takmassa på asfalt eller tjärabas kan ej behandlas med takbeläggning-färgen. Övrigt: kan Använd samma satsnummer på sammanhängande yta.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.