

## Hagmans - Golvfärg EP-V Snabb

**Produktbeskrivning** Hagmans Golvfärg EP-V Snabb är en tvåkomponent vattendispergerad epoxifärg.

**Användningsområden** Hagmans Golvfärg EP-V Snabb är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för lättare trafik inom industri och handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Epoxy		
Kulör	S3500-N		
Genomtorr	Räkna med ca. 3 timmar härdtid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än högst 12 timmar. Det färdigmålade golvet kan tas i bruk efter ca 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 3-5 dygn. OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C		
Densitet	A-komp. 1,11, B-komp. 1,29		
Brandfarlighet	Icke brandfarligt		
Glans	Ca. 80 blank		
Materialåtgång	Ca. 0,12 kg/strykning. 1 kg räcker till ca 8 m <sup>2</sup>		
Brukstid	1 timma		
Lagringstid	2 år. Lagras frostfritt		
Ångdiffusion(V)	Genomsläppligt för vatten i ångform, ISO 7783		
Vikttorrhalt	51%. 1 strykning ger ca 50 my		

### Appliceringsinstruktioner

**Förbehandling** Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

**Applicering**

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdar. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Små mängder, upp till ca. 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

**Bruksanvisning**

Blandnings- förhållande: Komp. A 1 viktdelar Komp. B 1 viktdelar Spädning: Ca. 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag.

**Före målning**

Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

**Efter Målning**

Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga avtryck.

**Hälsa och säkerhet**

Penslar, roller och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar!

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.