

Hagmans - Carosol Tunnflytande Rostskydd TO3

Produktbeskrivning	Carosol TO3 består av bitumen och olja. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor etc. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11.
Användningsområden	Hagmans Tunnflytande Rostskyddsmedel används med fördel som grund för Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel. Andra lämpliga användningsområden är invändigt i dörrar, balkar, dörrstolpar, etc. samt på maskindelar, verktyg, redskap m.m.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Bitumen, olja, vax		
Densitet	0,89	kg/l	
Torktid	4-6h		
Flampunkt	Sprayburk -10°C		
Flampunkt	Flaska ≈ 40°C		
Materialåtgång	10 m²/l		
Lagringstid	2 år		
Spec Egenskaper	Godkänd enligt SIS 18 65 11		
Rengöring/spädning	Lacknafta, kallavfettning		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling	Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka burken/flaskan väl innan applicering påbörjas. Sörj för god ventilation!
Applicering	1 Liters -Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca 3 kg) direkt ur 1-litersförpackningen eller med pensel. Spraybruk - Håll flaskan på ett avstånd av 20-40 cm. För den fram och tillbaka vid sprutningen tills en sammanhängande film erhålles.
Bruksanvisning	Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning. Normal skikt tjocklek är 50-100my, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m2. Torkar till en klabbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 4-6 timmar.

