

Hagmans - Spärr/Isolerfärg

Produktbeskrivning

En helmatt, alkydbaserad färg med hög tvättbarhet. Den är främst avsedd att användas som isoleringsfärg men den fungerar även som grund- och färdigfärg till tak, speciellt på spända tak och/eller limfärgsmålade ytor och på väggar inomhus

Användningsområden

Den kan användas på alla underlag av träpanel, betong, gips, puts, spån- och träfiberskivor etc. Den har högsta isoleringseffekt och särskild lämplig på ytor med fukt-, nikotin- eller rökskador samt för avspärning mot kvistgenomslag på furu- och granpanel. Den passar även vid ommålning av gamla lim- eller kalkfärgsmålade ytor där vattenburna material inte kan användas.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Alkyd		
Volymtorrhalt	53%		
Vikttorrhalt	76%		
Densitet	1,50kg/l		
Glans	3		
Tvättbarhet	Klass 1, EN 13300		
Rengöring/spädning	Alifatnafta/ Lacknafta		
Materialåtgång	4-6 m ² /L		
Appliceringstemperatur	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) spruta		
Dammtorr	6 timmar		
Övermålningsbar	48 timmar		
Genomtorr	72 timmar		
Brandfarlighet	3		
VOC-kategori	(Cat. A/g): 350 g/l (2010)		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen

för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Färgens, luftens och underlagets temperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget ska vara rent, fast, torrt och dammfritt. Tvätta, skölj och avlägsna gammal lös färg. Blanka alkydmålade ytor mattslipas. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Applicering

Färgen är färdig att använda. Appliceras med rulle eller pensel. Efter förtunning med lacknafta (helst aromatfri) är den även sprutbar. Vid användning för kvistisolering rekommenderas pensel. Eftersom färgen vid rollning har en viss gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende. Samma färg används såväl som grund- och slutfärg. Normalt är ett skikt tillräckligt men i vissa sammanhang kan 2 skikt vara nödvändigt med mellanliggande tork. På kvistrika ytor rekommenderas – för bästa isoleringseffekt – att först stryka produkten i ett tunt skikt, vilket får torka i minst 48 timmar, varefter färgen appliceras ytterligare en gång.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.