

## Hagmans - Teakolja

### Produktbeskrivning

Hagmans Teakolja är en förstklassig olja som bevarar ädelträets lyster och tar bort gråheten i uttorkat trä. Passar för framför allt feta exotiska träslag som teak, mahogny etc. och andra olackerade trätor utomhus.

### Användningsområden

Utmärkt för utemöbler, ytterdörrar, ädelträ på båtar, fönster, trösklar m.m. Lämplig både som första behandling och som underhåll. Även för behandling ovan vattenlinjen på däck och inne i båtar.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja		
Volymtorrhalt	44%		
Densitet	0,86kg/l		
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta		
Materialåtgång	4-10 m <sup>2</sup> /L		
Appliceringstemperatur	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa		
Dammtorr	24-48 timmar		
Övermålningsbar	48 timmar		
Genomtorr	48 timmar		
Kulör	Brun (teak-kulör)		
Brandfarlighet	Klass 3		
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)		

### Appliceringsinstruktioner

#### Före målning

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla. Underlagets temperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C.

#### Målning

Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan är mättad. Vänta några minuter och torka sedan bort överskottet av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå. Den höga torrhalten

gör att oljan inte är lämplig som grundolja för efterföljande övermålning med färg. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år.

#### **Efter Målning**

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. OBS! Trasor indränkta i teakolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.