

Hagmans - Farm

Produktbeskrivning

Farm 50/80 är en en-komponent, elastisk(Farm 100 mycket högviskös elastisk), syntetgummi- och bitumenbaserad tätningsfärg för träbåtar.

Användningsområden

Används på träbåtar för att tätta sprickor och läckor. Trögflytande tätningspasta med gummi som bibehåller en viss elasticitet och har mycket god vidhäftning till trä.

Farm 50 används på träbåtar med små sprickor.

Farm 80 används på träbåtar med medelstora sprickor.

Farm 100 används på träbåtar för att tätta större sprickor och läckor.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	10-40°C		
Användningsområde	Fram 50: Tätningsfärg för träbåtar. Farm 80/100: Tätningspasta för träbåtar		
Basmaterial	Bitumen och styrenbutadiengummi		
Kulör	Svart		
Densitet	1,126-1,3kg/l		
Torktid	Minst 4h		
Flampunkt	~39		
Rengöring/spädning	Hagmans Lacknafta		
Målningsverktyg	Farm 50: Pensel. Farm 80/100: Hård pensel, spatel och spackelspade.		
Vikttorrhalt	Farm 50: 68,5%, Farm 80: 77%,Farm 100: 81%		
Materialåtgång	Farm 50: 6 m ² /kg		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Rengör noggrant ytor som skall behandlas från fett, olja och andra föroreningar med lacknafta. Löst sittande material avlägsnas och ytorna slipas med P80 - P180 papper. Underlaget skall efter förbehandling vara rent, torrt och fast.

Blandningsförhållande

Omrör färgen noga innan applicering.

Applicering

- Stryk Farm 50 en eller två gånger med pensel, så att färgen täcker hela ytan väl och tränger in i nåt och sprickor. Låt färgen torka mellan strykningarna. - För att ytterligare förbättra Farm 80/100's fästförmåga mot trät kan man använda Farm 50 som primer först. - Farm 80 påføres med hård pensel, spatel eller spackelspade, så att pastan täcker hela ytan väl och tränger in i nåt och sprickor. - Farm 100 påføres med spatel eller spackelspade, så att pastan så att hela sprickan fylls med Farm 100. Låt torka och upprepa behandlingen vid behov. Avsluta behandlingen med Farm 80/100 genom att stryka ett skikt med Farm 50.

Bruksanvisning

Färgen/pastan är svår att måla över och få ett bra resultat, så provmåla alltid på en provbit eller ett undanskynt ställe först.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.