



## Systemuppbyggnad-Hagmans CE-märkta golvbeläggningar

Nedan redovisas uppbyggnaden av de golvbeläggningar Hagmans har CE-märkt enligt EN13813. För instruktioner om hur dessa görs se respektive produkts datablad.

Beläggning	Uppbyggnad	Skiktjocklek ca
Kompaktbeläggning	1. HP Binder LT: 0,22 kg/m <sup>2</sup> Kvaltssand: 0,8 kg/m <sup>2</sup> 2. HP Binder LT: 1,0 kg/m <sup>2</sup> Kompaktmjöl: 0,8 kg/m <sup>2</sup> Kvaltssand: 2,0 kg/m <sup>2</sup> 3. HP Binder LT: 0,12 kg/m <sup>2</sup>	3 mm
Golvbeläggning HP Plus	1. Häftprimer EP: 0,25 kg/m <sup>2</sup> 2. Golvbeläggning HP Plus: 2,3 kg/m <sup>2</sup> Epoxysandfiller: 2,8 kg/m <sup>2</sup>	3 mm
PU Multiflex	1. HP Binder LT: 0,25 kg/m <sup>2</sup> 2. PU Membran: 0,9 kg/m <sup>2</sup> Hard Filler: 1 kg/m <sup>2</sup> 3. PU Multiflex: 1,2 kg/m <sup>2</sup> Hard Filler: 3,5 kg/m <sup>2</sup> 4. PU Multiflex: 1,2 kg/m <sup>2</sup>	5 mm
Golvfärg HP	1. Häftprimer EP: 0,25 kg/m <sup>2</sup> 2. Golvfärg HP: 0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,4 mm
Färgsandgolv	1. Golvfärg EP-V: 0,12 kg/m <sup>2</sup> 2. Tjockfilmslack EP: 0,2 kg/m <sup>2</sup> Färgsand: 1,4 kg/m <sup>2</sup> 3. Tjockfilmslack: 0,4 kg/m <sup>2</sup> 4. Tjockfilmslack: 0,25 kg/m <sup>2</sup>	1 mm