

PRIMER

Mineraliskt bindemedel förstärkt med akrylat.

BESKRIVNING

PRIMER består av bindemedlet vattenglas med en mindre tillsats av akrylat. PRIMER används som förbehandling inför målning med SILIKAT och SILIKONSILIKAT samt till förstärkning, dammbindning och vattenavvisning av puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag. PRIMER är vattenbaserat och helt fritt från organiska lösningsmedel och biocider.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Med PRIMER kan man:

- a) Binda lösa partiklar i puts-, betong- och tegelfasader före målning med SILIKAT och SILIKONSILIKAT. Speciellt viktigt för nyputsade ytor samt då rester av kalkfärg finns.
- b) Reducera och utjämna (när olika puts eller betong material finns) sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliska underlag inför målning med ALABASTER silikatfärger. Medför reducerad risk för skäckighet och kritning.
- c) Reducera kapillära sugningen i starkt sugande underlag som lättbetong, kalkputs och tegel.
- d) Binda damm i betong golv.
- e) Göra betong golv lättstädade.
- f) Skydda omålad puts, betong och tegel mot förurning, nedbrytning och organisk påväxt. Sker genom att Ph värdet höjs, ytan tätas samt blir mer mekaniskt hållfast.
- g) Skydda samt bevara den naturliga puts-, betong- eller tegelfärgen.
- h) Förtunna SILIKAT och SILIKONSILIKAT färgerna.

EGENSKAPER

Via vattenglasets förkislning med underlaget, som sker genom karbonatisering med luftens koldioxid, vattenglas och underlaget blir underlaget mer mekaniskt hållfast, mindre sugande samt mer kemisk resistens mot t.ex. sura luft föroreningar (PH ökar efter behandlingen). Akrylat tillsatsen (2 %) medför dels en ökad fysikalisk vidhäftning till underlaget dels att underlagets kapillära sugning reduceras samtidigt som diffusionsöppenheten består. PRIMER motverkar påväxt av alger och mögelsvamp.

INSTRUKTIONER

Förberedning av underlaget.

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent och fettfritt. Lösa partiklar, föroreningar, oljiga ämnen, mossor och alger ska avlägsnas helt. För ytor tidigare målade med kalk borstas löst sittande kalkrester ner med rotborste eller liknande.

Gamla filmbildande färgskikt ska avlägsnas med färgborttagningsmedel eller blästring.

Större hål och sprickor kan lagas med en blandning av ALABASTER Silikatfärgen samt fyll- eller strukturmedel.

Användning

Förbehandling innan målning med ALABASTER silikatfärg.

PRIMER spädas 1:1 med vatten före användning.

Behandla till ytan är mättad och inte suger längre.

Göra betong golv lättstädade.

Behandla 1 ggr. Med ospädd PRIMER.

Skydda puts, betong och tegel för att bevara dess naturliga kulör.

Behandla 1-2 ggr med PRIMER (1:1 med vatten).

Användningsvillkor.

Luft- och underlagstemperatur på > + 5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn under målningen och torktiden.

Torktider.

Torktiden skall vara minst 8 timmar.

Förbrukning.

Beroende underlagets sugförmåga och struktur: 0,15 - 0,25 liter /m².

Verktögsrengöring.

Rengör med vatten direkt efter användning.

SPECIFIKATIONER.

Innehåll: kaliumsilikat, akrylat och vatten.

Ph:10,5

PRIMER levereras i plasthink om 3 liter och 9 liter. Öppnad förpackning är hållbar min 2 år. Skyddas mot frost.

SÄKERHET OCH MILJÖ

Varning



Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar, ögonskydd och skyddskläder.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ytor som ej skall behandlas (glas, keramik, trä osv.) skall skyddas mot stänk. Stänk på ytor som inte skall behandlas löses omedelbart upp med vatten och avlägsnas.

Glas och klinker etsas av PRIMER.

Rester av PRIMER samt emballage lämnas lämpligast till lokal miljö- och återvinningsstation.

ALABASTER fargAB

www.alabasterfarg.se

mans@alabasterfarg.se

0734 272888

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER färg inte ansvara för annat än den information i form av rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som ligger utanför ALABASTER färgs ansvarsområde innefattar konstruktion, samverkanseffekter med andra produkter, arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns och/eller rådfråga ALABASTER färg.