KULTUR
HANTVERKARNA
FÄRG

KOKT KALLPRESSAD RAFFINERAD LINOLJA

Det är stora skillnader mellan olika linoljor just beroende på hur ren den ingående linoljan är. Våra linoljeprodukter baseras på vår unika linolja. Utifrån ett antal noga utvalda linfrösorter låter vi kallpressa ca 25% av fröets vikt till olja. Denna "jungfruolja" renar vi ytterligare genom en unik raffineringsprocess. Vår linolja tränger djupare in i underlaget. Reningsprocessen av linoljan minskar risken för att linoljan ska få angrepp av mikroorganismer och mögel, samt att den torkar snabbare. Kokt Kallpressad Linolja Impregnering har torrhalt om 100% vilket innebär att det man bär hem är det som finns kvar på underlaget efter behandling och inte bara vatten eller farliga lösningsmedel som dunstar och försvinner.

Linolja Impregnering innehåller inga lösningsmedel, gifter eller tungmetaller och är naturligtvis fri från vatten. Tack vare dess renhet är den också utmärkt för känsliga delar som kommer i kontakt med mat och leksaker.

Linolja har ytterst små molekyler och har möjlighet att tränga in i underlaget och skydda för annan inträngning av vatten, fukt och smuts. Linolja torkar normal på 1-3 dagar beroende på underlag och hur tjockt lager man lägger på. Luft, värme och ljus påskyndar torkningen.

Innehåller: Extra renad och raffinerad kallpressad, kokt linolja utan några lösningsmedel.
Används till: Impregnering och ytbehandling av trä, sten, järn, plåt, skiffer, lera, tegel med mera.
Åtgång: 1 liter räcker till ca 6-10 kvadratmeter.
Torktid: 24 timmar vid rumstemperatur.
Torrvolym: 100 %.

ARBETSSÄTT – ALLMÄNT - trä, sten skiffer, tegel, betong, plåt, järn

1. Vår raffinerade linolja kan användas både ***kall och varm***.

    - ***Varm olja:*** Värm oljan till 130-150°C. Till detta finns termostatstyrda uppvärmningskärl att köpa eller hyra. Som ett exempel kan nämnas hushållsfritös med termostat eller värmepatron i specialkärl. Man kan också använda en kasserad kastrull och en termometer. Stoppa ner termometern från början och lämna inte spisen under uppvärmningen. Vid 130°C varken osar eller bubblar impregneringsoljan. Vid 180°C börjar den osa och den kokar vid 250°C och antänds vid 280°C. Tillse att rätt temperatur hålls under hela behandlingen.

    - ***Kall olja:*** Häll upp oljan som den är i en bra hink så penseln får plats.

2. Se till att ytan är ren och torr innan behandling. Tvätta ytan med diskmedel och vatten, skölj ordentligt.
3. Om det finns risk för mögelsporer på ytan skall den först behandlas med mögelhämmande medel.
4. Använd en pensel med naturborst vid applicering.
5. Stryk på oljan flödigt utan att hälla på den.
6. Partier där oljan tränger in mer kan strykas med ytterligare olja.
7. Torka alltid bort överflödig olja efter cirka 30 minuter.
8. Behandlingen kan upprepas tills ytan inte suger mer olja.

OBS; Trasor, trassel, tvättsvamp eller dyl. Som använts till linolja eller linoljefärg skall förvaras väl fuktade i tättslutande kärl eller brännas. Risk finns för självantändning.