

Bruksanvisning

Blanda lika delar av varje stav från förpackningen. Knåda och rulla materialet i händerna i minst fem minuter tills färgerna har smält samman och blivit helt jämna utan synliga strimmor. Fortsätt sedan att blanda ytterligare en minut. Ytorna som spacklet appliceras på ska vara fria från fett och smuts. Släta ytor bör rengöras med ett lämpligt lösningsmedel eller med tvål och varmt vatten för att avlägsna smuts och fett. Genom att rugga upp ytan förbättras vidhäftningen. Spacklet kan nu appliceras och härdat till en hård massa på tre till fyra timmar utan att krympa. Under hela processen, från blandning till full härdning, reagerar Milliput positivt på vatten. För att underlätta bearbetningen och förhindra att materialet fastnar bör fingrar och verktyg hållas fuktiga med vatten. I vissa fall kan arbetet utföras under en svag vattenstråle från en kran. För att få en slät yta formas eller appliceras Milliput och jämnas därefter omedelbart ut försiktigt med ett fuktigt finger eller en finstrukturerad fuktig trasa. Verktyg som används för applicering eller formning av Milliput ska rengöras omedelbart efter användning med en våt trasa eller papper. Om materialet får härda på verktygen blir det nästan omöjligt att avlägsna. I obearbetat tillstånd (före härdning) kan Milliput, liksom många andra kemiska produkter för hushållsbruk, orsaka irritation på känslig hud. Vid blandning av de två komponenterna rekommenderas användning av gummihandskar eller engångshandskar av plast. Om gummihandskar används ska de tvättas omedelbart efter användning medan de fortfarande sitter på händerna, under rinnande vatten. Om händerna används vid blandning eller bearbetning av Milliput ska de tvättas direkt efter användning med tvål och varmt vatten. Milliput bör förvaras svalt.

Hållbarhet

Milliput har normalt en hållbarhet på cirka två år, men många användare upplever att produkten förblir användbar betydligt längre. Vi rekommenderar att Milliput förvaras svalt och torrt samt att plastpåsarna återförsluts efter användning. Om arbetet avbryts under blandningen kan Milliput förvaras i en frys tills arbetet återupptas. Produkten behåller då ungefär samma härdningsgrad som när den frystes i upp till 36 timmar. Ta bara ut den frysta produkten ur frysen och varm den i handen så är den redo att användas igen. Om den fryses direkt efter blandning behåller den sin klabbiga konsistens.

Anvisningar för Superfine White Milliput

Eftersom stavarna i denna variant har i princip samma färg är det mycket viktigt att de två komponenterna blandas i minst fem minuter.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i dessa anvisningar lämnas i god tro och bygger på tillverkarens egna erfarenheter. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti lämnas eftersom tillverkaren inte har någon kontroll över hur produkten används i slutänden.

VARNING – FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR SMÅ BARN